


ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

Ácido Hexafluorozirconio



SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
150400TO	FEBRERO, 2020	SEPTIEMBRE, 2023	2

PROPIEDAD	EQUIPO A UTILIZAR	MÉTODO DE ANALISIS	TIPO DE PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
PUREZA, %	-	ORIGEN	ORIGEN	44 – 46
PUREZA Zr, %	-	ORIGEN	ORIGEN	19.5 – 20.5
PUREZA F, %	-	ORIGEN	ORIGEN	25.5 – 28.5
DENSIDAD (D 20/4)	-	ORIGEN	ORIGEN	1.50 – 1.54
ACIDEZ COMO HF, %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.5 MÁXIMO
ARSENICO (As), %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.005 MÁXIMO
CROMO (Cr), %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.005 MÁXIMO
COBRE (Cu), %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.005 MÁXIMO
HIERRO (Fe), %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.05 MÁXIMO
NIQUEL (Ni), %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.01 MÁXIMO

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

Ácido Hexafluorozirconio

PROPIEDAD	EQUIPO A UTILIZAR	MÉTODO DE ANALISIS	TIPO DE PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
PLOMO (Pb), %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.005 MÁXIMO
COLOR (Cl), %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.01 MÁXIMO
SULFATO (SO ₄), %	-	ORIGEN	ORIGEN	0.03 MÁXIMO

Pág. 2 de 2



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del Cliente