

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

PEG 600

SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
PLURACOLE600	MAYO, 2022	MAYO, 2025	0

PROPIEDAD	MÉTODO de ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN
NUMERO DE HIDROXILO mg KOH/g	ORIGEN	178 - 196
PESO MOLECULAR	ORIGEN	570 - 630
APARIENCIA	ORIGEN	LÍQUIDO CLARO A LIGERAMNETE TURBIO, SIN MATERIA EXTRAÑA
TOTALIDAD Y COLOR DE LA SOLUCION	ORIGEN	LÍQUIDO TRANSPARENTE
VISCOSIDAD, cSt	ORIGEN	9.9 – 11.3
pH	ORIGEN	4.5 – 7.5
RESIDUOS DE IGNICION, %	ORIGEN	0.1 MÁXIMO
OXIDO DE ETILENO LIBRE, ppm	ORIGEN	10 MÁXIMO
1,4 DIOXANO RESIDUAL	ORIGEN	10 MÁXIMO
CONTENIDO DE MEG/DEG, ppm	ORIGEN	0.25 MÁXIMO
HUMEDAD, %	ORIGEN	0.20 MÁXIMO
COLOR, APHA	ORIGEN	25 MÁXIMO



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del cliente